

E-MARINE A/C II



环氧连接漆

发布日期：2016 年 9 月

产品概述

双组分环氧防锈连接封闭漆，产品设计时充分考虑了健康、安全和环保因素。与 E-MARINE A/C 组成的配套体系具有优异的耐海水性和附着性，而且可以与各种防污漆和面漆配套使用。

推荐用途

船的外板（包括水线、干舷）、甲板、上层建筑等处的连接封闭功能防锈涂料

产品数据

类型	环氧树脂（双组分/厚浆型）			
颜色	灰色主剂 - CHA637			
	奶黄色主剂 - CFZ335			
	固化剂 - CHA206			
光泽度	平光			
固体含量（体积）	57± 2% (ISO3233:1998)			
混合比（体积）	主剂：固化剂 = 16 : 4			
推荐膜厚	干膜：50 ~ 125μm			
	湿膜：88 ~ 219μm			
理论涂布率	7.6 m ² /ℓ（干膜 75μm）			
稀释剂	THINNER 600（稀释重量比：0 ~10%）			
		5℃*	20℃	30℃
干燥时间	表干	3 小时	1 小时	30 分钟
	硬干	16 小时	8 小时	6 小时
	完全固化	7 天	5 天	3 天
涂装间隔	最短	16 小时	8 小时	6 小时
	最长	----	----	----
混合使用时限		5 小时	3 小时	2 小时
闪点	主剂 29℃，固化剂 19℃			

施工方法

无气喷涂	枪嘴大小：0.48-0.59 mm
	喷涂扇角：55~ 62°，（修补：30°）
	出口压力：150-200 kg/cm ²
刷涂	仅用于小面积的修补

表面处理

所有待涂装表面须保持清洁、干燥及无污染杂质
高压淡水冲洗，去除所有的油脂、可溶性盐和外来杂质

E-MARINE A/C II



环氧连接漆

发布日期：2016 年 9 月

包装规格 20 升（主剂 16 升，固化剂 4 升）

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如：手套、防护眼镜、面罩、防护霜等。）

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环，确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的材料安全数据表 (MSDS) 关于健康和安全的信

注意事项

- 1) 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改
- 2) 复涂之前必须用水清洗明显的粉化层和盐分等附着物。
- 3) 贮存在涂料仓库。