

ECOLOFLEX SPC 100 FWR



无锡自抛光防污漆 100FWR

发布日期：2014 年 1 月

产品概述

本产品是我司专利技术开发的以特殊丙烯酸聚合物为树脂以氧化亚铜为主要杀菌剂的水解型自抛光防污漆。它针对淡水运行船舶设计，显示出优良的物理性能。Ecoloflex SPC 系列产品可以确保良好和长期稳定的防污性能，有利于船只的燃油消耗和日常营运。

推荐用途

远洋船只防污涂料

产品数据

类型	氧化亚铜/特殊丙烯酸共聚物（无锡/自抛光型/水解型）		
颜色	褐色 C - BSD005 浅褐色 C - BSD007		
光泽度	半光		
固体含量（体积）	55 ± 2% (ISO3233:1998)		
推荐膜厚	干膜：60 ~ 150μm 湿膜：109 ~ 273μm		
理论涂布率	5.50 m ² /ℓ（干膜 100μm）		
稀释剂	THINNER 300（0~5%，重量比）		
	5℃	20℃	30℃
干燥时间	表干 4 小时	2 小时	1 小时
	硬干 6 小时	4 小时	3 小时
涂装间隔	最短 12 小时	6 小时	4 小时
（自复涂）	最长 -----	-----	-----
浸水前间隔时间（100μm）	24 小时	12 小时	12 小时
闪点	31℃		

施工方法

无气喷涂	枪嘴大小：0.69 ~ 0.84 mm 喷涂扇角：62 ~ 75° 出口压力：大于 150 kg/cm ²
刷涂/辊涂	仅用于小面积的修补

表面处理

所有待涂装表面须保持清洁、干燥及无污染杂质
高压淡水冲洗，去除所有的油脂、可溶性盐和外来杂质

包装规格

20 升

ECOLOFLEX SPC 100 FWR

无锡自抛光防污漆 100FWR



发布日期：2014 年 1 月

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如：手套、防护眼镜、面罩、防护霜等。）

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环，确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的材料安全数据表 (MSDS) 关于健康和安全的信

注意事项

- 1) 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改
- 2) 使用之前和之后，用 THINNER 300 来清洗喷涂设备和管路。
- 3) 本产品如果和其它防污漆、任何其它化学品混用，将无法获得“防污漆的无锡证明”
- 4) 将本产品贮存于油漆仓库