

ECOLOFLEX SPC 200



无锡自抛光防污漆 200

发布日期：2017 年 1 月

产品概述

本品为我公司专利技术开发的铜甲硅烷基丙烯酸聚合物、水解型无锡自抛光防污漆，它强化了抗海藻性，适合于普通远洋船舶。ECOLOFLEX SPC 系列产品大量的使用记录证明了本产品可以长期稳定的发挥防污性能。

推荐用途

普通远洋船防污涂料

产品数据

类型	氧化亚铜/铜甲硅烷基丙烯酸聚合物 (无锡/自抛光/水解型/高固含量)		
颜色	褐色 Z - BPC006 浅褐色 Z - BPB008		
光泽度	半光		
固体含量 (体积)	62 ± 2% (ISO3233:1998)		
推荐膜厚	干膜: 65µm ~ 150µm 湿膜: 105µm ~ 242µm		
理论涂布率	6.21 m ² /ℓ (干膜 100µm)		
稀释剂	THINNER 300 (稀释重量比: 0-5%)		
	5°C	20°C	30°C
干燥时间	表干	1 小时	40 分钟
	硬干	3 小时	1 小时
涂装间隔 (自复涂)	最短	6 小时	4 小时
	最长	-----	-----
浸水前间隔时间 (100µm)		18 小时	12 小时
		※注意事项 4)	
闪点		28°C	

施工方法

无气喷涂	枪嘴大小: 0.69 ~ 0.84 mm 喷涂扇角: 62 ~ 75° 出口压力: 大于 150 kg/cm ²
刷涂/辊涂	仅用于小面积的修补

表面处理

所有待涂装表面须保持清洁、干燥及无污染杂质
高压淡水冲洗，去除所有的油脂、可溶性盐和外来杂质

包装规格

20 升

ECOLOFLEX SPC 200



无锡自抛光防污漆 200

发布日期：2017 年 1 月

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如：手套、防护眼镜、面罩、防护霜等。）

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环，确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的材料安全数据表 (MSDS) 关于健康和安全的消息。

注意事项

- 1) 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改
- 2) 施工中换用其它油漆时，用稀释剂（THINNER 300）清洗喷涂设备及管路
- 3) 本产品如果和其它防污漆、任何其它化学品混用，将无法获得“防污漆的无锡证明”
- 4) 浸水之前的间隔时间与周围环境条件、通风、膜厚和涂层度数有关，并将相应地受到影响。实际施工时联系我们。
- 5) 将本产品贮存于油漆仓库