

ECOLOFLEX SPC 250 HyB



无锡自抛光防污漆 250

发布日期：2017 年 1 月

产品概述

本品采用了金属铜甲硅烷基丙烯酸聚合物专利技术，通过持久稳定的涂层低摩擦性来保持涂层表层的活性面始终暴露于海水，从而达到优异的防污性能。

符合 2001 年 10 月国际海事组织采用的有关船舶有害防污体系控制的国际惯例要求(国际海事组织文件 AFS/CONF/26)

推荐用途

远洋船防污漆（中速、低速）

产品数据

类型 铜甲硅烷基丙烯酸聚合物(无锡/低摩擦/水解型/高固含量)

颜色 樱桃红 V - BRA006

紫红 V - BRA007

光泽度 半光

固体含量（体积） 52 ± 2% (ISO3233:1998)

推荐膜厚 干膜：80μm ~ 150μm

湿膜：154μm ~ 288μm

理论涂布率 5.2 m²/ℓ（干膜 100μm）

稀释剂 THINNER 300（稀释体积比：0-5%）

5℃	20℃	30℃
----	-----	-----

干燥参数	表干	1 小时	40 分钟	30 分钟
------	----	------	-------	-------

硬干	3 小时	1 小时	40 分钟
----	------	------	-------

涂装间隔 （自复涂）	最短	6 小时	4 小时	3 小时
---------------	----	------	------	------

最长	-----	-----	-----
----	-------	-------	-------

浸水前间隔时间（100μm）	18 小时	12 小时	10 小时
----------------	-------	-------	-------

※请看注意事项 4)

闪点 24℃

施工方法

无气喷涂 枪嘴大小：0.69 ~ 0.84 mm

喷涂扇角：60 ~ 75°

出口压力：大于 150 kg/cm²

刷涂/辊涂 仅用于小面积的修补

表面处理

所有待涂装表面须保持清洁、干燥及无污染杂质

高压淡水冲洗，去除所有的油脂、可溶性盐和外来杂质

包装规格

20 升（包装可能因产地不同而变化）

ECOLOFLEX SPC 250 HyB



无锡自抛光防污漆 250

发布日期：2017 年 1 月

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如：手套、防护眼镜、面罩、防护霜等。）

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环,确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的材料安全数据表 (MSDS) 关于健康和安全的消息。

注意事项

- 1) 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改。
- 2) 使用之前和之后，用 THINNER 300 来清洗喷涂设备、管路和喷枪。
- 3) 本产品如果和其它防污漆、任何其它化学品混用，将无法获得“防污漆的无锡证明”。
- 4) 浸水之前的间隔时间与周围环境条件、通风、膜厚和涂层度数有关，并将相应地受到影响。实际施工时联系我们。
- 5) 将本产品贮存于油漆仓库。