

O-MARINE PRIMER



醇酸底漆

发布日期：2017 年 2 月

产品概述

厚膜型底漆，由醇酸树脂和防锈颜料制成，有着优异的附着力、防锈性和耐湿性以及良好的施工性，可以厚膜涂装。

推荐用途

作为防锈底漆用于船的露天甲板、上建内外

产品数据

类型	醇酸（厚膜）			
颜色	白色(H) - EAH095			
	铁红(H) - EAH445			
	灰色(H) - EAH060			
光泽度	平光			
固体含量（体积）	49 ± 2% (ISO3233:1998)			
推荐膜厚	干膜：30μm ~ 80μm			
	湿膜：61μm ~ 163μm			
理论涂布率	7.00 m²/ℓ（干膜 70μm）			
稀释剂	THINNER 100（0~5%，重量比）			
	5℃	20℃	30℃	
干燥时间	表干	1 小时	30 分钟	20 分钟
	硬干	24 小时	7 小时	5 小时
涂装间隔 （自复涂）	最短	24 小时	16 小时	10 小时
	最长	-----	-----	-----
闪点	41℃			

施工方法

无气喷涂	枪嘴大小：0.43 ~ 0.53 mm 喷涂扇角：45 ~ 55° 出口压力：80 ~ 100 kg/cm ²
刷涂/辊涂	仅用于小面积的修补

表面处理

动力工具清理至 St2.0 级

包装规格

20 升、5 升

O-MARINE PRIMER



醇酸底漆

发布日期：2017 年 2 月

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如：手套、防护眼镜、面罩、防护霜等。）

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环,确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的材料安全数据表 (MSDS) 关于健康和安全的信
息。

注意事项

- 1) 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改
- 2) 将本产品贮存于油漆仓库