

UNIPRIME 20



多功能底漆 20

发布日期：2012 年 11 月

产品概述

特殊合成树脂底漆，适用于露天甲板和上层建筑的外墙。由于它不含铝，它也可以用于油轮上层建筑和甲板区域的防锈保护。该产品具有优异的成膜性能可以厚膜涂装，该产品的附着力、耐腐蚀性和耐湿性表现优异。它还可以被多种面漆（醇酸、丙烯酸、聚氨酯等）复涂。

推荐用途

作为防锈漆用于船的露天甲板、上建外部，舾装件等

产品数据

类型	特殊合成树脂			
颜色	棕色 - CDA217			
	浅灰色 - CDA627			
	白色 - CDA095			
光泽度	平光			
固体含量（体积）	45 ± 2%（ISO3233:1998）			
推荐膜厚	干膜：30μm ~ 80μm			
	湿膜：67μm ~ 178μm			
理论涂布率	5.63 m²/ℓ（干膜 75μm）			
稀释剂	THINNER 200（0~5%，重量比）			
	5℃	20℃		30℃
干燥时间	表干	1 小时	30 分钟	20 分钟
	硬干	4 小时	2 小时	1.33 小时
涂装间隔 （自复涂）	最短	8 小时	4 小时	2 小时
	最长	-----	-----	-----
闪点	30℃			
施工方法	无气喷涂	枪嘴大小：0.53 ~ 0.59 mm		
		喷涂扇角：55 ~ 69°		
		出口压力：100 ~ 150 kg/cm ²		
	刷涂/辊涂	仅用于小面积的修补		
表面处理	打砂清理至 Sa2.5 或者动力工具清理至 St3.0 级			
包装规格	20 升			

UNIPRIME 20



多功能底漆 20

发布日期：2012 年 11 月

安全

采取必要的防护措施避免接触到皮肤和眼睛（比如：手套、防护眼镜、面罩、防护霜等。）

施工和干燥期间要保证有足够的通风循环, 确保溶剂挥发的浓度在安全范围内。

使用前请查阅本产品的材料安全数据表 (MSDS) 关于健康和安全的信

注意事项

- 1) 本产品说明书中的内容可能随着我们经验的增加和产品的后续研发而随时更改
- 2) 将本产品贮存于油漆仓库