

# Marine Paint Manual

リファレンスNo. 02 - 02

作成 2019年1月

## CR マリン フィニッシュ

アルキッド樹脂を展色剤とする耐候性、作業性に優れた居住区内部、上構外部、デッキ用の上塗塗料です。

用途	居住区内部, 上構外部, デッキ用上塗塗料						
タイプ	アルキッド						
色	白, 黒, 445 赤錆, グレー, クリーム, グリーン その他各色 (注意事項 3) 参照						
光沢	艶あり						
ボリュームソリッド	45 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	30 ~ 40 μm						
ウエット膜厚	67 ~ 89 μm						
理論塗付量	0.093 kg/m <sup>2</sup> 0.078 L/m <sup>2</sup> (35 μm)						
乾燥時間	指 触	1 時間	(5°C)	30 分	(20°C)	20 分	(30°C)
	硬 化	14 時間	(5°C)	7 時間	(20°C)	5 時間	(30°C)
塗り重ね可能時間 (同一塗料)	最 短	30 時間	(5°C)	15 時間	(20°C)	10 時間	(30°C)
	最 長	—	(5°C)	—	(20°C)	—	(30°C)
シンナー	塗料用シンナーA (希釈率 0 ~ 5%, 重量)						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	0.43 ~ 0.48 mm (チップNo. グラコ 517, 617, 717)				
		ファンアングル	45 ~ 69°				
		2次圧	100 ~ 150 kg/cm <sup>2</sup>				
	刷毛 / ローラー	小面積のT/Uのみ					
荷姿	20 kg						
	荷姿は国によって異なる場合があります。						
ワールドワイドブランド	NIPPON O-MARINE FINISH						
引火点	42°C						
表面処理	塗装面の汚れは充分に取り除いてください。 高圧清水洗浄又は通常の清水洗浄を行い、油分、塩分、その他の異物は 全て取り除いてください。						
安全	本商品を取り扱う場合は皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、 保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。 塗装中及び乾燥中には十分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を 実施してください。 商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。						

---

---

# Marine Paint Manual

CR マリン フィニッシュ

作 成 2019年1月

## <注意事項>

- 1) 事前の連絡なしに内容を変更することがあります。
- 2) デッキ滑り止め用には、ノンスリップ用砂を利用してください。
- 3) 下記色相を当社標準色として品揃えしています。  
グレー : 1006 (N-6.0)    クリーム : 332 (2.5Y9/2),  
グリーン : 442 (10GY4/7), 505 (2.5G3/5), 535 (2.5G7/2), 225
- 4) 塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボール等)や塗料カス、スプレーダストなどは自然発火の恐れがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理ください。
- 5) 塗料は、塗料倉庫に保管ください。