

Marine Paint Manual

リファレンスNo. 17 - 05

作成 2019年1月

テツゾール 500 エコ

シリコン樹脂と着色顔料からなる上塗塗料で、高温環境下の構造物の鋼板の防食に対する耐熱(500°C以下)上塗塗料として広範囲に使用できます。優れた耐急冷性・付着性・屈曲性を有しています。有害重金属である鉛・クロムを含みません。

用途	ボイラー, 煙突等の耐熱上塗塗料						
タイプ	シリコン (500°C以下)						
色	シルバー						
光沢	艶なし						
ポリウムソリッド	22 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	10 ~ 15 μm						
ウエット膜厚	45 ~ 68 μm						
理論塗付量	0.047 kg/m ² 0.045 L/m ² (10 μm)						
乾燥時間	指 触	30 分	(5°C)	20 分	(20°C)	15 分	(30°C)
	硬 化	16 時間	(5°C)	4 時間	(20°C)	3 時間	(30°C)
塗り重ね可能時間 (同一塗料)	最 短	16 時間	(5°C)	4 時間	(20°C)	3 時間	(30°C)
	最 長	7 日	(5°C)	7 日	(20°C)	7 日	(30°C)
シンナー	テツゾール専用シンナー (希釈率 0 ~ 10%, 重量)						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	0.33 mm (チップNo. グラコ 613, 713)				
		ファンアングル	55 ~ 69°				
		2次圧	120 ~ 150 kg/cm ²				
荷姿	刷毛 / ローラー	小面積のT/Uのみ					
		16 kg, 4 kg	荷姿は国によって異なる場合があります。				
ワールドワイドブランド	TETZSOL 500 ECO						
引火点	28°C						
表面処理	塗装面の汚れは充分に取り除いてください。 高圧清水洗浄又は通常の清水洗浄を行い、油分、塩分、その他の異物は全て取り除いてください。						
安全	本商品を取り扱う場合は皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。 塗装中及び乾燥中には十分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を実施してください。 商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。						

<注意事項>

- 1) 事前の連絡なしに内容を変更することがあります。
- 2) 塗装インターバルを遵守して下さい。規定インターバルをオーバーした場合、層間剥離が発生する可能性があります。
- 3) 所定の塗膜性能を得るためには、200°C 60分以上の加熱が必要です。
- 4) 稼動開始時の温度上昇は急激に加熱乾燥させると塗膜剥離を起こすことがありますので、200°C/時間 以下の昇温速度や機器の断続運転で徐々に昇温させてください。
- 5) 塗料は、塗料倉庫に保管ください。