

FRPマリン

特殊アクリル樹脂で、作業性・耐候性に優れています。

用途	FRP船の外舷, デッキ, 上構外部上塗塗料						
タイプ	特殊アクリル						
色	ホワイト, モスグリーン, パステルグリーン, グラスグリーン, マリンブルー, ライトブルー						
光沢	艶あり						
荷姿	4kg, 2kg, 1kg						
ボリュームソリッド	48 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	30 ~ 40 μm						
ウェット膜厚	63 ~ 83 μm						
理論塗付量	0.089 kg/m ²	0.073 L/m ² (35 μm)					
標準塗付量	7.5 m ² /kg	30 m ² /4kg	15 m ² /2kg (35 μm)				
乾燥時間	指 触	40 分	(5°C)	20 分	(20°C)	15 分	(30°C)
	硬 化	2 時間	(5°C)	1 時間	(20°C)	30 分	(30°C)
塗り重ね可能時間 (同一塗料)	最 短	6 時間	(5°C)	3 時間	(20°C)	2 時間	(30°C)
	最 長	—	(5°C)	—	(20°C)	—	(30°C)
シンナー	うなぎシンナー (希釈率 0 ~ 5%, 重量)						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	(チップNo. グラコ 517, 519, 521) (チップNo. 旭サナック 16C13, 16C15, 20C15)				
		2次圧	120 ~ 150 kg/cm ²				
	刷毛 / ローラー	小面積のT/Uのみ					
危険物表示 / 有機溶剤区分	第2石油類合成樹脂エナメル塗料 / 第2種等						
引火点	24°C						