

エバーミラクル

流れ錆防止機能を有する特殊合成樹脂上塗り塗料です。特殊な顔料が塗膜表面に流れた錆汁と化学反応を起し、錆汁を無色の水溶性物質に変化させる作用を有しています。エバーミラクルに付着した錆汁は海水・雨水で洗い流され、美観が維持されます。また黄変防止と純白さの長期保持性に優れています。

用途	上構外部等の上塗り塗料			
タイプ	特殊合成樹脂			
色	ホワイト, アイボリー			
光沢	艶なし			
荷姿	18 kg, 4 kg			
ポリウムソリッド	36 ± 2% (ISO3233:1998)			
標準ドライ膜厚	30 ~ 45 μm			
ウェット膜厚	83 ~ 125 μm			
理論塗付量	0.120 kg/m ²	0.111 L/m ² (40 μm)		
標準塗付量	5.5 m ² /kg	99m ² /18kg	22m ² /4kg (40μm)	
乾燥時間	指 触	2 時間 (5°C)	1 時間 (20°C)	40 分 (30°C)
	硬 化	8 時間 (5°C)	4 時間 (20°C)	2 1/2 時間 (30°C)
塗り重ね可能時間				
(同一塗料)	最 短	8 時間 (5°C)	4 時間 (20°C)	3 時間 (30°C)
	最 長	— (5°C)	— (20°C)	— (30°C)
シンナー	エバーミラクルシンナー 16L (希釈率 0 ~ 10%, 重量)			
塗装方法	エアレススプレー チップサイズ (チップNo. グラコ 617, 717, 719)			
	(チップNo. 旭サナック 16C13, 16C15, 20C15)			
	2次圧		120 ~ 150 kg /cm ²	
	刷毛, ローラー 小面積のT/Uのみ			
下塗り塗料	NOA 10 F, NOA 10 M, ニッポン A-マリン フィニッシュ			
危険物表示 / 有機溶剤区分	第2石油類合成樹脂エナメル塗料 / 第3種等			
引火点	24°C			

<注意事項>

- 1) マーキングには専用のエバーミラクルマーキングペイントを必ず使用してください。
- 2) 塗装前に清水にて入念に水洗いしてください。
- 3) 塗装前に被塗面に既に付着している流れ錆があれば、ペーパー処理・シンナー拭きにて除去してください。
- 4) 本塗料は外舷及び上構用の上塗り塗料であり、錆止め塗料ではありません。