

エバーミラクル マーキングペイント

ターペン可溶型特殊アクリル樹脂ワニスを用いた、エバーミラクル用マーキングペイントです。耐候性に優れており、また一般のアルキッド樹脂塗料と同等の刷毛塗り作業性を有しています。

用途	外舷, 上構外部用マーキング塗料						
タイプ	ターペン可溶型特殊アクリル樹脂						
色	白、その他各色						
光沢	艶有り						
荷姿	16kg, 4kg						
ボリュームソリッド	38 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	25 ~ 35 μm						
ウエット膜厚	66 ~ 93 μm						
理論塗付量	0.089 kg/m ²	0.079 L/m ² (30 μm)					
標準塗付量	7.4 m ² /kg	118.4 m ² /16kg	29.6 m ² /4kg (30 μm)				
乾燥時間	指 触	2 時間 (5°C)	1 時間 (20°C)	30 分 (30°C)			
	硬 化	4 時間 (5°C)	2 時間 (20°C)	1 時間 (30°C)			
塗り重ね可能時間	最 短	6 時間 (5°C)	4 時間 (20°C)	2 時間 (30°C)			
(同一塗料)	最 長	— (5°C)	— (20°C)	— (30°C)			
シンナー	エバーミラクルシンナー (希釈率 0 ~ 10%, 重量)						
塗装方法	エアレススプレー	チップサイズ	(チップNo. グラコ 615, 617)				
			(チップNo. 旭サナック 14C13, 16C13)				
		2次圧	120 ~ 150 kg/cm ²				
	刷毛 / ローラー						
下塗塗料	エバーミラクル						
危険物表示 / 有機溶剤区分	第2石油類合成樹脂エナメル塗料 / 第3種等						
引火点	38°C						

<注意事項>

- 1) シンナーは専用のエバーミラクルシンナーを使用してください。
- 2) エバーミラクルマーキングペイントへの異種塗料の塗り重ねは避けてください。