

ドラフト A/F スーパー

ドラフトマーク用に開発された特殊金属アクリレートコポリマーの防汚塗料です。安定した防汚性を発揮し、一般の外航船及び内航船に適用できます。

用途	ドラフトマーク用防汚塗料						
タイプ	特殊金属アクリルコポリマー(錫フリー / 自己研磨型 / 加水分解)						
色	白						
光沢	半艶						
荷姿	3.5 kg						
ボリュームソリッド	44 ± 2% (ISO3233:1998)						
標準ドライ膜厚	50 ~ 80 μm						
ウエット膜厚	114 ~ 182 μm						
理論塗付量	0.166 kg/m ² 0.118 L/m ² (50 μm)						
標準塗付量	4 m ² /kg 14 m ² /3.5kg (50 μm)						
乾燥時間	指 触	1 時間	(5°C)	40 分	(20°C)	30 分	(30°C)
	硬 化	3 時間	(5°C)	1 時間	(20°C)	40 分	(30°C)
塗り重ね可能時間	最 短	6 時間	(5°C)	4 時間	(20°C)	3 時間	(30°C)
(同一塗料)	最 長	—	(5°C)	—	(20°C)	—	(30°C)
没水までの乾燥時間	最 短	12 時間	(5°C)	6 時間	(20°C)	5 時間	(30°C)
(100 μm)							
シンナー	ニッペアクリルシンナーM (希釈率 0 ~ 5%, 重量)						
塗装方法	刷毛 / ローラー						
下塗塗料	NOA 10 M, NOA A/C II, ユニプライム A/C, エコフレックス SPC, A-LF-Seaシリーズ						
危険物表示 / 有機溶剤区分	第2石油類合成樹脂エナメル塗料 / 第2種等						
引火点	24°C						

2018.5

2020.3