

Mariart

自己消耗型船底防汚塗料

マリアート

抜群の性能で

活躍中です!



アイ エフ



※白は没水後
色が変化します 白

赤

青

黒

4kg ・ 2kg



日本ペイントマリン株式会社



nippe-marine.co.jp

マリアート エイエフ

MARIART AF

054-J5-NPMC

特性

塗料種 自己消耗型船底防汚塗料
色相 赤、青、白、黒
*白は塗装後はライトグレーで没水後白に発色します
サイズ 4kg、2kg
塗装方法 刷毛、ローラー、スプレー
塗装回数 50 μ m \times 2回塗り



乾燥時間	温度	指触	塗り重ね時間		没水迄の時間	
			最低	最高	最低	最高
	5 $^{\circ}$ C	1時間	16時間	なし	24時間	3ヶ月
	15 $^{\circ}$ C	45分	10 "	"	12 "	3 "
	23 $^{\circ}$ C	30分	6 "	"	8 "	2 "
	35 $^{\circ}$ C	20分	4 "	"	6 "	1 "

用途 FRP 船 木船 *アルミニウム、軽合金等の船には適していません。

適用シンナー MARIART AF シンナー

使用量目安

船底防汚塗料使用量目安 (モーターボート※)
(標準塗布量: 50 μ m \times 2回刷毛塗り)

17フィート	4kg
21フィート	6kg
23フィート	8kg
25フィート	9kg
30フィート	12kg

※セールボートの使用量目安については塗り方ガイドをご覧ください。

法・通達等にもとづく表示: 危険物表示: 第2石油類・合成樹脂エナメル塗料
 有機溶剤区分: 第2種等

マリアート エイエフ 塗装仕様



乾燥時間は【特性】の表を参照

ワンポイントアドバイス

※詳細は当社発行の「塗り方ガイド」をお求めください。

新しい刷毛は使う前にしごき、抜けかかった毛を取り除いてください。	塗料をよく攪拌してから使ってください。	雨天・高湿度の場合、塗装は避けてください。	塗料を希釈する場合は専用シンナーを使ってください。	流水圧のよくなる場所(船首、船尾、吃水部等)は少し厚めに塗装してください。	概算式で計算された船底塗料使用量を必ず塗りきってください。	塗装間隔及び没水までの時間を守ってください。	残った塗料を保存する場合は専用シンナーを塗料の表面にはり、フタを完全に閉じて保存してください。

引火性あり	警告	業務用有害性あり
	1.引火性液体です 2.有機溶剤中毒の恐れがあります 3.健康に有害な物質を含有しています	

安全衛生上の注意事項

●通常の塗料に比べ幾分毒性が強く、吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守ってください。

取り扱い及び貯蔵上の注意

- 火気のない局所排気を設けた場所で使用ください。
- 有機溶剤が含まれているので塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気、ガス等吸い込まないようにしてください。
- 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護メガネ、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。又、衣類についての塗料は落ちませんので、汚れてもよい服装で作業してください。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。

- 塗料をよくふたをし、40 $^{\circ}$ C以下の場所で保管してください。また、直接日光のあたる場所での保管は避けてください。
- 塗料ダスト、塗料カスは廃棄するまで水につけておいてください。
- 子供の手の届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 容器は吊り上げないでください。やむを得ず吊り上げる時には、適切な吊り具で垂直に持ち上げ落下に十分に注意してください。(偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります)
- 容器は中身を使い切ってから捨ててください。

緊急時および応急処置

- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した時には、多量の水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、できるだけ早く

- 医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時は、安静にし、必要に応じてできるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器からこぼれた時には、布で抜き取って水をはった容器に保管してください。

廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください

※本来の用途以外に使用しないでください。
 ※詳細な内容については、安全シート(SDS)をご参照ください。
 ※本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

指針番号
128
国連番号
1263

発売元
日本ペイントマリン株式会社
nippe-marine.co.jp

KB0620