

## MARIART X NEO エアゾール マリアート X ネオ エアゾール

**【製品概要】**

FRP他アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。

**【製品の特徴】**

マリアート Xをスプレー化した商品で、ドライブユニットやその他の部位で、刷毛・ローラー塗装が困難な部分へ手軽に吹き付けることが可能です。高硬度型船底塗料 MASSIVE の増し塗りとして吹き付けたり、マリアート X と併用して頂くことも可能です。

**【製品の概略】**

色	黒, グレー
光沢	半艶
荷姿	300 ml

**【製品の特数値】**

標準塗付量 0.9 m<sup>2</sup>/缶

塗装方法 スプレー

塗装前処理 新艇 素地調整 下記の付着阻害物を除去し、塗装面の清浄性を保ってください。  
 油、グリース： 中性洗剤と清水で洗浄し、塗装面を十分に乾燥させてください。  
 塩分： 清水で洗浄し、塗装面を十分に乾燥させてください。  
 離型剤： シンナー拭きにて完全に除去してください。  
 塵・埃： エアブローや清水洗浄で除去してください。

塗替え 素地調整 下記の付着阻害物を除去し、塗装面の清浄性を保ってください。  
 付着生物： スクレーパーで除去後、清水洗浄を実施し、塗装面を十分に乾燥させてください。  
 油、グリース： 中性洗剤と清水で洗浄し、塗装面を十分に乾燥させてください。  
 塩分： 清水で洗浄し、塗装面を十分に乾燥させてください。  
 塵・埃： エアブローや清水洗浄で除去してください。

塗り重ね時間 (同一塗料)	没水迄の時間
------------------	--------

乾燥時間	温度	指 触	硬化	最短	最長	最短	最長
	5°C	1時間	3時間	6時間	—	12時間	3ヶ月
20°C	40分	1時間	4時間	—	6時間	2ヶ月	
30°C	20分	40分	3時間	—	5時間	1ヶ月	



2022年4月

マリアートXネオ エアゾール

安全

本商品を取り扱う場合は、必ず皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。  
塗装中及び乾燥中には十分な換気を実施してください。  
商品を使用する前にはSDSの内容を確認の上、ご使用ください。

危険物表示／有機溶剤区分  
引火点

第2石油類合成樹脂エナメル塗料／第2種等  
23 °C