

ネオガードシリーズ1液型

# ネオガード10

**扱い簡単！ 補修塗料**

ネオガード10は曝露デッキ、パイプ類、上構外部等の補修用塗料で、耐候性・乾燥性に優れています。

**上塗・下塗  
兼用！**

曝露デッキ



Basic & New

**NIPPON PAINT MARINE**

# ネオガード10

## 特徴

### 1液型で上塗、下塗り兼用

取り扱いやすく、作業性にも優れた1液型アクリル・アルキッド樹脂塗料。  
在庫品目が少なくてすみませす。

### 速乾型

20℃の場合、8時間で歩行が可能です。

### 厚膜塗装が可能

エアレススプレーの場合、1回で100 $\mu$ m塗装できます。

### 悪素地適合性

簡単な下地処理で塗装できます。

### 各種旧塗膜への適合性

油性、アクリル(※)、エポキシ系等の各種の旧塗膜上に塗装できます。  
※注意:他社のアクリル製品への上塗りによりクラックが発生する場合があります。

### 豊富な色揃え

標準色として白、赤錆、グリーン(白塗工505近似色)、  
グレー(N-6.0、N-4.0近似色)の5色があります。

### 優れた耐候性

## 用途

曝露デッキ、ハッチカバー、ハッチコーミング、  
デッキ上艀装品、パイプ類、上構外部 等

## 容量

16kg・4kg

## 色相

白

赤錆

グレー N-6.0

グレー N-4.0

グリーン 505

注1) この色見本は印刷のため塗料の色と多少異なることがあります。  
注2) 屋外曝露により若干変色することがあります。

## カンタン補修！錆止兼用上塗塗料。

### 1 清水洗い



### 2 下地処理

錆・浮き塗膜:ハンマー、  
ワイヤーブラシetc.で除去

汚れ・油etc.の付着:  
シンナーで拭きとる



### 3 塗料の攪拌

均一になるまで入念に！



### 4 塗装

規定膜厚を確保する為に必要量を  
すべて塗ってください。

一般部:約36ml/100 $\mu$ m/缶(16kg)  
ハケ ————— 50 $\mu$ m×2回  
エアレススプレー — 100 $\mu$ m×1回  
腐食の著しい箇所  
約24ml/150 $\mu$ m/缶(16kg)  
75 $\mu$ m×2回

※孔食が著しい場合、下地処理後  
ブルコンで補修の上塗装して  
ください。



### 5 乾燥時間

●ふみこみ可能時間(100 $\mu$ m)

5℃ — 16時間  
20℃ — 8時間  
30℃ — 6時間



### 6 残った塗料の保管

密封し、冷暗所に  
保管してください。

