

うなぎ塗料

うなぎ塗料

一番


一番

魚



標準色

耐フジツボ強力型の標準色です




ネオブラック



レッド



ブルー



レトロレッド

※この見本は印刷のため、塗料の色と多少異なります。

セルフポリッシングで  
船体がいつも平滑！  
安定した防汚性！



日本ペイントマリン株式会社

Basic & New



# うなぎ塗料一番

## 塗装仕様

### ■ 塗替え船の塗装

#### 上 架

- 油の付着(シンナーで取る)
- 付着生物(スケラーなどで取る)
- 浮塗膜(スケラーなどで取る)

必ず清水で洗って下さい

乾燥させる

うなぎ塗料一番  
を塗る

乾燥させる

#### 下 架

### ■ 新造船の塗装

清水で離型剤を洗い落とす  
(温水の場合さらに落ち易い)


油、ゴミを除去する  
(シンナーで拭き取る)

さらに密着を良くするには  
塗装面を軽くペーパーで処理する  
(#100位のペーパー)


うなぎ塗料一番  
を塗る  
(50ミクロン×2回)

完了


## 塗装上のご注意




① ご使用前によく攪拌して下さい。




② 他の塗料との混合は防汚効果が低下しますので避けて下さい。




③ 塗装面に油、汚物、塩分が付着、または水分が残っている場合は塗料の付きが悪くなりますので完全に除いて下さい。



④ 雨天、高湿度時での塗装は避けて下さい。



⑤ 塗料は倉庫内に貯蔵して下さい。



⑥ ○印の部分(エッジ部分)については塗膜が薄くなるため、1回余分に塗装して下さい。

## 特 性

色 相	レトロレッド レッド ブルー ネオブラック
容 量	20kg 4kg 2kg
用 途	FRP船 木船
種 類	加水分解型コポリマー/ ポリッシング型防汚塗料
適用シンナー	うなぎシンナー
標準膜厚	50ミクロン/回
標準塗布量	ネオブラック 4.5㎡/kg (50ミクロン) 他色 3.4㎡/kg (50ミクロン)
塗り重ね可能時間 (20℃)	4時間以上
没水可能時間 (20℃)	6時間以上

本製品は、AFS条約に準拠シフトリンフリーです。

### 塗装回数(目安)

運航時間	塗装回数
上架まで6ヶ月	1回
上架まで6~12ヶ月	2回



日本ペイントは早くから船底塗料の研究を開始し、1911年(明治44年)船底塗料の研究で特許を取得。国内で初めて船底塗料の国産化に成功しました。  
(出展:日本ペイント100周年記念誌)

**日本ペイントマリン株式会社**  
Basic & New

(C) Copyright 2022 NIPPON PAINT MARINE COATINGS. CO., Ltd. All rights reserved.

〒531-8511 大阪市北区大淀北2-1-2  
TEL(06) 6455-9590

販売店